

VÝROBEK

Průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro vnitřní použití.

SLOŽENÍ

Přírodní písky, hlína bez dalších přísad.

CHARAKTERISTIKA

Finální omítka, kterou je možné použít k dekorativním účelům bez dalších povrchových úprav nebo je možné ji opatřit nátěrem (nutno zvolit takové nátěry, aby byly zachovány vlastnosti hliněného povrchu).

Finálního povrchu docílíme filcováním nebo hlazením. Vzhledem k vlastnostem hliněného materiálu nelze s omítkami vytvářet dokonale barevně zjednocené, hladké a rovné plochy. Hliněný povrch má menší odolnost v otěru než klasické vápenné nebo vápenocementové povrchy, která se projeví při finální úpravě omítky filcováním.

POUŽITÍ

Vnitřní jemná omítka CLAYGAR HJ 02 je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

spotřeba	8 kg/m ² /5 mm
vydatnost	3,7 m ² /balení/5 mm
zrnitost	< 0,7 mm
spotřeba vody	6-8 l na 1 balení
pevnost v tlaku	1 N/mm ²
součinitel tepelné vodivosti	0,76 W/mK
faktor difúzního odporu	< 10

DODÁVKA

papírový pytel	30 kg
vak	500 kg
vak	1000 kg

SKLADOVATELNOST

Na dřevěném roštu, neomezena.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2-3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou je dermatologicky prospěšný.





ZPRACOVÁNÍ

Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasáklý. Podkladem pro Claygar HJ 02 je hrubá hliněná omítka Claygar HH 04.

Míchání – CLAYGAR HJ 02 jemná hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně(nejdřív dát vodu) cca 6-8 l vody na balení. Omítá se ručně.

Nanášení – Claygar hliněná omítka se nanáší ručně plechovým nebo plastovým hladítkem ve dvou vrstvách na suchý podklad. 1. vrstva je srovnávací a 2. vrstva je vrstvou finální, která se po zavadnutí upraví durenovým hladítkem.

Všeobecné pokyny – teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 C, přímé vyhřívání omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, další vrstvu omítky nanášíme na suchý podklad.

