

VÝROBEK

Průmyslově vyráběný hliněný základní nátěr s vysokým podílem jílu.

SLOŽENÍ

Přírodní písky, hlína bez dalších přísad.

POUŽITÍ

Základní hliněný nátěr CLAYGAR HS 00 je vhodný jako kontaktní můstek mezi vrstvami hliněných omítek, zvyšuje přilnavost mezi jednotlivými vrstvami omítek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

spotřeba	5 kg/m ² /2-3 mm
vydatnost	6 m ² /balení/2-3 mm
zrnitost	< 1,5 mm
spotřeba vody	10 l na balení
pevnost v tlaku	1 N/mm ²
součinitel tepelné vodivosti	0,76 W/mK
faktor difúzního odporu	< 10

DODÁVKA

papírový pytel	30 kg
vak	500 kg
vak	1000 kg

SKLADOVATELNOST

Na dřevěném roštu, neomezena.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Kontrola prostřednictvím státěm akreditované zkušebny.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2-3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou je dermatologicky prospěšný.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad - podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý.

Míchání - Claygar HS 00 hliněný základ se namíchá na konzistenci jogurtu cca 10 l vody na balení, může se míchat ručně nebo strojně.

Nanášení - Claygar HS 00 hliněný základ se nanáší zednickou lžící, je možné použít i strojní nanášení, tloušťka vrstvy cca 2-3 mm.

Všeobecné pokyny - teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 °C, přímé vyhřívání omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, další vrstvu omítky nanášet na suchý podklad.

